



ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОБРАБОТКЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГИДРОФОБИЗАТОРОМ «СОФЭКСИЛ-40»

! ВНИМАНИЕ !

Убедительная просьба: строго соблюдать инструкцию

Подготовка к работе.

Товарную форму разбавляют водой следующим образом:

- по газобетону в **15-20 раз**;
- по гипсу, бетону, природному камню, ракушечнику, известняку, керамике в **20-30 раз**;
- по мрамору, граниту, кирпичу, плотным материалам в **30-50 раз**
(для обработки керамического кирпича возможно разбавление до **120 раз**).

Рабочий раствор должен быть использован в течение **12 часов**.

Нанесение: работа должна проводиться в сухую, безветренную погоду при температуре не ниже **5 °С**.

Поверхность должна быть сухой и чистой, **НЕ ПОКРАШЕННОЙ, НЕ ОБРАБОТАННОЙ** другими строительными жидкостями, красками и эмалями.

Обработку проводят **1 раз** кистью или распылением равномерно по всей поверхности до блеска в порах, избегая подтеков (образовавшиеся подтеки убирают).

Обработанная поверхность должна сохнуть не менее суток.

Максимальный гидрофобный эффект достигается в течение **5-14** суток, в зависимости от погодных условий, условий сушки, типа материала и обрабатываемой поверхности.

Гарантийный срок службы покрытия – **5 лет**.